

# Rust Protection 2000 PLUS



> 2000 Stunden  
Salzsprühnebeltest  
High Quality

## specijalna korozivna zaštita, najbolja na tržištu

WEICON Rust Protection 2000 PLUS je specifična zaštita od korozije na bazi željezovog oksida (hematite). Pigmenti željezovog oksida u listićima pružaju dugotrajnu, gotovo trajnu, zaštitu od korozije i vremenskih uvjeta.

Metalni dijelovi koji su zaštićeni Rust Protection 2000 nisu pokazali znakove korozije ni 2000 sati nakon slanog testa. Što odgovara oko 25 godina zaštite u kontinentalnim uvjetima.

Rust Protection 2000 PLUS može se koristiti svugdje gdje je potrebna dugotrajna zaštita od korozije npr. ograde, balkonska vrata, čelične hale itd.

## Tehnički podaci

Boja	ugljen-siva (DB 703) / srebro-siva (DS 701)
Aplikacija	vanjska i unutarnja
Sredstvo spajanja	akrilna smola
Pigment	lamelama hematit
Čistoća metala	> 90 % željezov oksid
Sadržaj	400 ml
Specifična težina	1,3 - 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Postotak metala u shoj tvari	58 %
Temperatura procesa	+5 do +35 °C, optimalno do +35 °C
Potrošnja kod 1,5 križnog nanosa	otprilike 160 ml/m <sup>2</sup>
Debljina sloja kod 1,5 križnog nanos	otprilike 60- 80 μm
Suho na dodir nakon	30 min
Potpuno suho nakon	24 sati
Obojivo nakon	24 sati
Otporno na ogrebotine	da
Cross cutting DIN 53151/ISO 2409	Gt 0 do Gt 1
Slani test ISO 9227	više od 2000 sati
Test na savijanje DIN EN ISO 1519	nema pucanja
Dodatni zaštitni sloj	nije potreban

WEICON GmbH & Co.KG  
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

## Tehnički podaci

Otpornost na temperature -50 do +300 °C

Skladištenje 24 mjeseci

## Predobrada površine

Očistiti površinu sa WEICON Cleaner S.

## Obrada

Dobro protresti bocu prije upotrebe, čak i do 2 minute. Aplicirati ujednačeno i u križ na sobnoj temperaturi (app. +20 °C) sa udaljenosti 25 cm od površine. Suho na dodir nakon 15 tak minuta, a kompletno stvrdnjava nakon 10 do 12 sati.

## Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

## Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



Izaberite materijal i možemo početi!

Pravo LUEPILO u klink!



VIJCI KRANJEC  
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)