

Anti-Seize



**pouzdana zaštita od korozije
zaštita od hladnog varenja**

WEICON Anti Seize štiti od korozije, visokih temperatura, odvaja i lubrificira.

Koristi se kao lubrikant i zaštita za sve vijke ili površine te štiti od svih vrsta vanjskih utjecaja.

Tehnički podaci

Bazno ulje	Mješavina sintetičkog ulja
Boja	antricit
OFW	0,13
Koeficijent trenja total	0,14 μ
Koeficijent trenja (vijak)	0,13 μ
Koeficijent trenja okomito	0,15 μ
VKA-Test (DIN 51350)	4200 N
VKA-Test (DIN 51350) opterećenje	4400 N
VKA-Test (DIN 51350) Spec. cap val	0,5 mm
Penetracija (DIN ISO 2137)	310 do 340 1/10 mm
Sadržaj sumpora	< 0,1 %
Otpornost na vodu (DIN 51807)	0 - 90
Otpornost na temperaturu	-180 bis +1200 °C
Pritisak	230 N/mm ²
Slani test (DIN 50017)	> 170 h
Toplinska vodljivost	0,3 W/m·K
Dielektrična čvrstoća	0,47 kV/mm
Specifična snaga	1,2 x 10 ¹⁵ Ohm/cm

WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

Predobrada podloge

Ovisno o stupnju zaprljanja, očistiti i odmastiti površine s WEICON Cleaner S je. Rabljene vijke treba čistiti sa četka i WEICON Cleaner S. Kako bi se osigurala savršeno prskanje proizvod treba imati sobnu temperaturu.

Obrada

Aplicirati pastu sa kistom ili tkaninom. Kod vijaka važno je da se Anti-Seize pasta nanese do korijena vijka zbog podmazivanja. Anti Seize pasta ne smije se mješati sa mastima i uljima kako bi se izbjegla promjena u materijalu. WEICON Anti-Seize paste ne zamjenjuju lubrikante i masti.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr