

GMK 2510



**snažno
 trajno elastično
 otporno na visoke temperature**

GMK je Dvokomponentno ljepilo na bazi polikloroprena za veće površine i trajno elastično povezivanje materijala koji su izloženi konstantnim dinamičkim opterećenjem.

Prednost nad jednokomponentnim ljepilima je jače prianjanje na materijale i veća otpornost na temperature.

GMK 2510 povezuje gumu, metal, tekstil, kožu, spužvastu gumu, CSM, izolacijske materijale, PU, drvo, i gotovo sve plastike. Nakon sušenja otporno je na vlagu. Nije pogodno za PE, PP, PVC i imitaciju kože.

Tehnički podaci

Baza	polikloropren (CR)
Gustoća	0,83 g/cm ³
Viskoznost	1.500 mPa.s
Boja	crna
Potrošnja	150 g/m ²
Vrijeme isparavanja	5 - 10 min.
Finalna snaga nakon	24 sata
Otpornost na temperaturu	-40 to +80, kratko do +130 °C
Temperatura nanošenja	+15 do +35 °C
Prosječna smična snaga	
Pocinčani čelik / EPDM	0,60 N/mm ²
Pocinčani čelik / pocinčani čelik	3,00 N/mm ²
Pocinčani čelik / SBR	0,50 N/mm ²
Pocinčani čelik / NBR	0,49 N/mm ²

Predobrada podloge

Dijelovi koji se spajaju moraju biti čisti i odmašćeni, bez prašine (WEICON Cleaner S). Nabrušena površina povećava snagu vezivanja.

Obrada

Dobro premiješajte ljepilo prije aplikacije, a zatim ljepilo i aktivator temeljno i bez mjehurića promiješajte 4 min, maksimalni broj okretaja 500 rpm. Omjer iznosi 100:7 kako bi se dobila homogena smjesa. Ovisno o aplikaciji, vlazi i debljini sloja, isparavanje traje od 5-15 minuta. Na isparenim površinama (npr. filc) potrebno je nanijeti dodatni sloj. Kada su površine suhe, ali još ljepljive (test sa prstom) dijelovi se moraju spojiti i primijeniti snažan pritisak. Ukoliko se slučajno vrijeme isparavanja prekorači, ljepilo se mora ponovno nanijeti. Ne osušeno ljepilo koje je višak može se odstraniti sa WEICON Čistačem površine.

Skладиštenje

Ne otvoreno, na sobnoj temperaturi na suhom i tamnom mjestu, 12 mjeseci.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



WEICON GmbH & Co.KG
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
 Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr