

# WEICON stik za reparaturu - BETON



## Primjena

Izvrstan za prve popravke na betonu, kamenu i keramici

Pogodno za pokrpanje pukotina, rupa na svim vrstama betonskih površina u unutrašnjosti i vani

## Tehnički podaci

Sadržaj	Epoksi smola, punjena keramikom
Otvoreno vrijeme (25g na temp od +20°C)	6 min
Gustoća pripravka	1,9 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura obrade	+10 do +35°C
Temperatura hlađenja	+6 do +40°C
Boja nakon hlađenja	siva beton
Maks. debljina sloja	15 mm
Vrijeme sušenja, mehaničko opter.	1 min
Potpuno sušenje	24 sati
Pritisak	80 N/mm <sup>2</sup>
Shore hardness	65
Prosječna tvrdoća nakon 7 dana	4,8 N/mm <sup>2</sup>
Otpornost na temperaturu	-50 do +120°C(nakratko na 150)

## Priprema podloge

Kako bi se osiguralo savršeno prijanjanje, površina koja se spaja mora biti čista i suha (Cleaner S ili Čistač plastike). Glatke površine mogu se nabrusiti, npr. pjeskarenjem..

## Obrada

WEICON Repair Sticks pune rupu do max. 15 mm. Navedeno Otvoreno vrijeme je za pripravak od 25 g na sobnoj temperaturi. Ukoliko se koriste veće količine, vrijeme sušenja će biti brže zbog topline koju proizvodi reakcija spajanja dvije komponente. Jednako tako će veće temperature u kojima se odvija proces skratiti otvoreno vrijeme (svakih 10°C iznad sobne temperature će skratiti vrijeme sušenja). Temperature ispod 16 °C će produžiti vrijeme sušenja, dok će temperature ispod 5 °C onemogućiti bilo kakvu reakciju. Fiziološki WEICON Repair Stickovi kada se pravilno njima rukuje te kada se kompletno osuše su bezopasni. Kada se upotrebljavaju ovi proizvodi sigurnosne procedure se moraju poštivati. Svi podaci se nalaze na [www.weicon.hr](http://www.weicon.hr)



## Skladištenje

WEICON Repair sticks skladište se na sobnoj temperaturi (do max. +20 °C) na suhom mjestu. Neotvoreni mogu se skladištiti 18 mjeseci. Izbjegavajte direktnu izloženost Suncu.

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su date bez ikakve obveze.



WEICON GmbH & Co.KG  
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

VIJCI KRANJEC  
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)