

Prajmer P 400



za niskoenergetsku plastiku

WEICON Prajmer P 400 služi za predobradu ne upijajućih površina sa niskom energijom kao što je plastika (PE, PP, TPE) i elastomera (EPDM).

Tehnički podaci

Baza	guma, na bazi otapala i klora
Boja	amber, transparentna
Gustoća	0,80 g/cm ³
Upijanje	20 - 60 ml
Temperatura procesa	-15 do +35 °C
Vrijeme isparavanja nakon aplikacije	otprilike 10 - 60 min
Upotreba lijepila najmanje nakon	1 sata

Pogodno za

- WEICON Uretane
- WEICON Easy-Mix PU 90 i PU 240
- WEICON jednokomponentna ljepljiva i brtvila (osim silikona)

Predobrada površine

Površina koja se tretira mora biti, suha, čista i bez prašine i masti. (tretirati npr. WEICON Surface Cleaner)

Obrada

Pretrstati prije upotrebe, aplicirati tanak sloj sa suhom i čistom krpom. Preporučeno vrijeme isparavanja:

- Prajmer M 100: min 10 minuta, max 24 sata
- Prajmer K 200: min 10 minuta, max 24 sata
- Prajmer S 300: min 60 minuta, max 4 sata
- Prajmer P 400: min 10 minuta, max 1 sat
- Prajmer E 500: min 60 minuta, max. 8 sati

Proces lijepljenja trebao bi se obaviti u rasponu vremena opisanih iznad. Molimo pošaljite minimalno vrijeme isparavanja. U slučaju prekoračenja vremena očistiti površinu te ponoviti postupak. Kada je materijal nepoznat potrebno ga je testirati.

Skладиštenje

Držati izvan dohvata vatre čak i pušenja. Velika isparavanja mogu prijeći velike udaljenosti do izvora vatre. Isparavanja mogu formirati eksplozivnu mješavinu u zraku. Izuzetno zapaljive komponente se oslobađaju u procesu. Posebnu pažnju treba obratiti na statički elektricitet. Spriječite penetraciju u zemlju te ne skladištite sa hranom.

Skладиštite u originalnoj zatvorenoj ambalaži na hladnom, suhom i prozračenom prostoru. Štite od vrućine i direktnog izlaganja Suncu. Neotvoreni Prajmer u normalnoj klimi (+25°C i 50 % rel. vlažnosti), može se skladištiti 9 -12 mjeseci ovisno o tipu.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



WEICON GmbH & Co.KG
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
 Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr