

Anti-Seize High-Tech



bez metala NSF odobrenje

WEICON Anti Seize "High Tech" štiti od korozije, visokih temperatura, odvaja i lubricira te ne sadrži nikl, neutralan je prema materijalima i ima NSF odobrenje.

Koristi se kao lubrikant i zaštita za sve vijke ili površine.

Anti Seize "High Tech" je bijela pasta koja odgovara mnogim aplikacijama, pogotovo u kojima je potreba da pasta ne sadrži nikakve metale ili sredstva koja bi mogla naštetiti zdravlju.

Tehnički podaci

Bazno ulje	Medicinsko ulje
Boja	bijela
OFW	0,10 do 0,13
Koeficijent trenja total	0,13 μ
Koeficijent trenja (vijak)	0,11 μ
Koeficijent trenja okomito	0,14 μ
VKA-Test (DIN 51350)	3600 N
VKA-Test (DIN 51350) opterećenje	3800 N
VKA-Test (DIN 51350) Spec. cap val	0,7 mm
Penetracija (DIN ISO 2137)	310 do 340 1/10 mm
Sadržaj sumpora	< 0,1 %
Otpornost na vodu (DIN 51807)	1 - 90
Otpornost na temperaturu	-40 bis +1400 °C
Pritisak	230 N/mm ²
Slani test (DIN 50017)	> 170 h
Toplinska vodljivost	0,7 W/m·K
Dielektrična čvrstoća	0,40 kV/mm
Specifična snaga	1,0 x 10 ¹⁵ Ohm/cm

Predobrada podloge

Ovisno o stupnju zaprljanja, očistiti i odmastiti površine s WEICON Cleaner S je. Rabljene vijke treba čistiti sa četka i WEICON Cleaner S. Kako bi se osigurala savršeno prskanje proizvod treba imati sobnu temperaturu.

Obrada

Aplicirati pastu sa kistom ili tkaninom. Kod vijaka važno je da se Anti Seize pasta nanese do korijena vijka zbog podmazivanja. Anti Seize pasta ne smije se miješati sa mastima i uljima kako bi se izbjegla promjena u materijalu. WEICON Anti-Seize paste ne zamjenjuju lubrikante i masti.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštvati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



WEICON GmbH & Co.KG
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
 Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr