

# Bakrena pasta sprej



štiti, odvaja i podmazuje dijelove pod izuzetnim protiskom i tlakom te visokim temperaturama

WEICON Bakrena pasta štiti od korozije, visokih temperatura, odvaja i lubrikira te ne sadrži olovo, nikl i sumpor.

Koristi se kao lubrikant i zaštita za sve vijke ili površine.

Može se koristiti za smanjenje vibracija na kočnicama.

## Tehnički podaci

DIN 51818	NLGI-Klasa 1
Boja	bakrena
Zgušnjivač	Al kompleks sapun
Bazično ulje	mineralno ulje
Koeficijent trenja (DIN 946)	0,11 - 0,13
Total	0,12 μ
Vijak	0,11 μ
Okomito	0,13 μ
VKA-Test (DIN 51350)	3200 N
Gustoća	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Kinematička viskoznost (+40°C DIN 51562)	180 mm <sup>2</sup> /s
Drop point (IP 396)	+ 180 °C
Penetracija (DIN ISO 2137)	310 do 340 1/10 mm
Otpornost na temperature	- 20 bis + 1.100 °C

## Predobrada podloge

Ovisno o stupnju zaprljanja, očistiti i odmastiti površine s WEICON Cleaner S je. Rabljene vijke treba čistiti sa četka i WEICON Cleaner S. Kako bi se osigurala savršeno prskanje proizvod treba imati sobnu temperaturu.

## Obrada


Protresti sprej prije upotrebe i aplicirati sa udaljenosti od 15 cm. Kod vijaka važno je da se Bakrena pasta nanese do korijena vijka zbog podmazivanja. Anti Seize pasta ne smije se miješati sa mastima i uljima kako bi se izbjegla promjena u materijalu. WEICON Anti-Seize paste ne zamjenjuju lubrikante i masti.

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvođača. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

## Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



WEICON GmbH & Co.KG  
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

VIJCI KRANJEC  
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)