

Mesing sprej



visoka čistoća, efektivan

WEICON Mesing sprej je metalna zaštita sa visokim udjelom mesinga. Za zaštitu i optičko poboljšanje različitih materijala.

Mesing sprej može se koristiti kod restauracije, za dekorativne svrhe, hobije itd. Pogodan je za popravke žutih krom dijelova koji su oštećeni bušenjem, varenjem itd.

Tehnički podaci

Boja	mesing-metalik, mat
Aplikacija	vanijska i unutarnja
Sredstvo spajanja	epoksidna smola
Pigment	99,9 % aluminija
Postotak metala u suhoj tvari	52 %
Sadržaj	400 ml
Specifična težina	0,9 - 1,0 g/cm ³
Preporučeni primer	Cink sprej
Temperatura procesa	+5 do +35 °C, optimum do +25 °C
Potrošnja kod 1,5 križnog nanosa	otprilike 120 ml/m ²
Debljina sloja kod 1,5 križnog nanos	otprilike 20-30 µm
Suho na dodir nakon	10 min
otpuno suho nakon	4-6 sata
Obojivo nakon	4-6 sata
Otporno na ogrebotine	da
Cross cutting DIN 53151/ISO 2409	nije karakterističan Gt 0 do Gt 1
Slani test ISO 9227	---
Test na savijanje DIN EN ISO 1519	nema pucanja
Dodatni zaštitni sloj	nije potreban

Tehnički podaci

Otpornost na temperature -50 do +300 °C

Skladištenje 24 mjeseci

Predobrada površine

Očistiti površinu sa WEICON Cleaner S.

Obrada

Dobro protresti bocu prije upotrebe, čak i do 2 minute. Aplicirati ujednačeno i u križ na sobnoj temperaturi (app. +20 °C) sa udaljenosti 25 cm od površine. Suho na dodir nakon 15 tak minuta, a kompletno stvrdnjava nakon 10 do 12 sati.

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr