

# WEICON RK-7200 brzosušće građevinsko ljepilo



## Primjena

Snažno ljepilo, bez otapala, brzo sušeće

Ovo transparentno ljepilo najbolje može poslužiti spojevima na kojima ništa nebi trebalo biti vidljivo te na svim mjestima gdje bi se ljepilo u boji isticalo

## Tehnički podaci

Sadržaj	Metil metakrilat,
Omjer mješavine	1:1
Boja nakon sušenja	transparentno, bezbojno
Specifična težina ljepila	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Otvoreno vrijeme na +20°C	2 do 3 min
Viskozno mješavine	5.000 do 8.000 mPa.s
Snaga rukovanja (35%snage/+20°C) poslije	10 min
mehaničko opterećenje (50%snage/+20°C)poslije	120 min
Finalna snaga (100%snage/+20°C) poslije	6 h
Premostiva praznina	0,1 - 2,0 mm
Čelik	20 N/mm <sup>2</sup>
Aluminij	18 N/mm <sup>2</sup>
Rigidni PVC	4 N/mm <sup>2</sup>
Inox	18 N/mm <sup>2</sup>
PMMA	12 N/mm <sup>2</sup>
GRP	7-9 N/mm <sup>2</sup>
Prosječni E-modul	400-700 N/mm <sup>2</sup>
Shore hardness	45 - 55 D
Temperaturna otpornost	-40 do +110°C
Termoformna otpornost	+49°C

## Priprema podloge

Kako bi se osiguralo savršeno vezivanja materijala, površine moraju biti čiste i suhe (Cleaner S i li Čistač plastike). Najveća čvrstoća može se postići ukoliko se površine koje se spajaju nabruse. Neke plastike, pogotovo poliamid, teflon, itd, mogu se spojiti samo ukoliko se njihova površina prije tretira raznim tehnikama kako bi se površina nabrusila

## Obrada

Weicon Easy-Mix proizvodi se mogu koristiti direktno iz 2 spremnika uz pomoć dodatnog miksera koji je uključen u pakiranju. Otklonite 5cm dozirne kuglice. Nanesite samo na jednu od podloga koje ljepite.

Za veće količine, vrijeme sušenja će biti brže. Više okolinske temperature također znače brže sušenje. Temperature ispod 16°C će usporiti proces sušenja izrazito puno dok temperature ispod 5°C smjesa neće biti efektivna

## Skladištenje

6 mjeseci na temperaturi od 0°C do +4°C  
 3 mjeseca na temperaturi od 20°C do 25°C

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su date bez ikakve obveze.



WEICON GmbH & Co.KG  
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

VIJCI KRANJEC  
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
 10000 Zagreb  
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
 Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)