

WEICONLOCK® AN 306-40



- srednja viskoznost
- jaka snaga
- teško rastavljanje

Lijepljenje cilindričnih oblika, otporan na visoke temperature, sporo stvrdnjavanje, idealno za dijelove sa većim promjerom.

Tehnički podaci

Aplikacija	lijepljenje cilindričnih oblika
Priroda	srednja viskoznost, jaka snaga
Boja	zeleni
Za vijke do	M 20
Viskoznost Brookfield na 25°C	600 nt mPa·s
Maksimalna zračnost	0,15 mm
Snaga odvijanja (vijak)	20-30 N/mm ²
Snaga osiguranja (vijak)	30-40 N/mm ²
Smična snaga (DIN 54452)	15-30 N/mm ²
Vrijeme upotrebe	otprilike 240 min.
Finalna snaga na sobnoj tem.	oko 24 h
Otpornost na temperature	-60 do +200 °C

Predobrada podloge

Kako bi se osiguralo savršeno vezivanje materijala, površine moraju biti čiste i suhe (Cleaner S i II Čistač površine). Najveća čvrstoća može se postići ukoliko se površine koje se spajaju nabruse. Lagano masne površine u pravilu ne smetaju vezivanju.

Obrada

WEICONLOCK je spreman za uporabu i može se nanositi ravnomjerno izravno iz tube s vrhom (izbjegavati izravni kontakt vrha s metalom). Na većim cilindričnim sklopovima tanak jednolik sloj treba nanijeti na obje površine. U slučaju navojne slijepice rupe ispuniti dovoljnu količinu u bušotine. Na vijaka i matica, primjenjuju WEICONLOCK oko vijka. Ne ulijevajte natrag u bocu bilo WEICONLOCK tekućinu koja je imala kontakt s metalom; čak i najsitnije čestice metala će sušenje materijala. U serijskoj proizvodnji, korištenje manualnog ili automatskog aplikatora se preporučuje.

Skладиštenje

WEICONLOCK može se skladištiti ukoliko je neotvoren u originalnom pakiranju barem 24 mjeseca na sobnoj temperaturi. Držite podalje od izvora topline i direktne izloženosti sunca. Zrak u bočici omogućuje da WEICONLOCK ostane u tekućem stanju.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



WEICON GmbH & Co.KG
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
 Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr