

INOX sprej



efektivna zaštita od korozije, izgled nehrđajućeg čelika

WEICON INOX sprej pruža kemijsku, korozivnu i vremensku zaštitu na bazi epoksidne smole i pigmentata nehrđajućeg čelika. Optoran je na temperature do + 300 °C.

Sprej se može koristiti bilo gdje je potrebna efektivna zaštita od korozije.

WEICON INOX sprej može se koristiti za oštećene dijelove od nehrđajućeg čelika te na dijelovima koji su vareni. Također može se koristiti za dekorativne svrhe na staklo, drvo, kamen, keramiku i plastiku.

Tehnički podaci

Boja	inox metalno sjajna RAL 9007
Aplikacija	vanjska i unutarnja
Sredstvo spajanja	epoksidna smola
Pigment	INOX i aluminiji
Postotak metala u suhoj tvari	oko 98,5 % nehrđajući čelik
Sadržaj	400 ml
Specifična težina	0,95 - 1,00 g/cm ³
Preporučeni primer	Cink sprej
Temperatura procesa	+5 do +35 °C
Potrošnja kod 1,5 križnog nanosa	otprilike 120 ml/m ²
Debljina sloja kod 1,5 križnog nanos	otprilike 20-30 µm
Suho na dodir nakon	10 min
Potpuno suho nakon	4-6 sati
Obojivo nakon	4-6 sati
Otporno na ogrebotine	da
Cross cutting DIN 53151/ISO 2409	Gt 0 do Gt 1
Slani test ISO 9227	---
Test na savijanje DIN EN ISO 1519	nema pucanja
Dodatni zaštitni sloj	nije potreban

WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

Tehnički podaci

Otpornost na temperature -50 do +300 °C

Skladištenje 24 mjeseci

Predobrada površine

Očistiti površinu sa WEICON Cleaner S.

Obrada

Dobro protresti bocu prije upotrebe, čak i do 2 minute. Aplicirati ujednačeno i u križ na sobnoj temperaturi (app. +20 °C) sa udaljenosti 25 cm od površine. Suho na dodir nakon 15 tak minuta, a kompletno stvrdnjava nakon 10 do 12 sati.

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr