

Predstavljanje

lijepilo se brzo suši i ispunjeno je čelikom.
viskozno
samonivelirajuće



WEICON Easy-Mix Metal može se upotrijebiti na raznim vrstama materijala kao što je metal, plastika, keramika, staklo, kamen i drvo .

Tehnički podaci

Sadržaj	Epoksi baza
Specifična svojstva	viskozno
Pakirano	dupla kartuša
Sadržaj	50 ml
Omjer miješanja	1:1
Otvoreno vrijeme sa 10 ml materijala na 20°C	4-5 min
Viskoznost na 20°C	120 000 mPa s
Temperatura obrade	+10 do + 30°C
Temperatura za sušenje	+6 do + 40°C
Boja	crna
Maksimalni razmak	2 mm
Čvrstoća rukovanja (35 % snage/ +20°C)	40 min.
Čvrstoća mehaničkog opterećenja (50°C)	2 sata
Finalna snaga	1 dan
Pritisak	10 Mpa
Vučna	24 Mpa
Kidanje	58 Mpa
Površinska snaga D	70
Čelik, pjeskaren	20 N/mm ²
Aluminiji, pjeskaren	19 N/mm ²
Kruti PVC, nabrušen	11 N/mm ²
Temperaturna otpornost	-50 do +145°C

Priprema podloge

Kako bi se osiguralo savršeno prijanjanje, površina koja se spaja mora biti čista i suha (Cleaner S ili Čistač plastike). Glatke površine mogu se nabrusiti, npr. pjeskarenjem.

Skladištenje

Kada se skladišti se na sobnoj temperaturi (do max. +20 °C) na suhom mjestu. Neotvoreni mogu se skladištiti 18 mjeseci. Izbjegavajte direktnu izloženost Suncu. Epokidne tekućine se u pravilu kristaliziraju na temperaturama ispod +5 stupnjeva. Navedeno je posebno bitno kod transporta u zimskim dijelovima godine. Također moguće je i smanjenje kvalitete proizvoda kod česte promjene temperature, iako je ljepilo otporno na temperature do o+ 50 stupnjeva. Pažljiva kontrola kvalitete jamči smanjenu kristalizaciju.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su date bez ikakve obveze.

Obrada

Aplicirajte ljepilo na samo jednu površinu koja se spaja. Ljepilo će prazninu od minimalno 0,2 mm (za Brzo metal minutno ljepilo minimum 0,2 mm i maksimum 4mm). Otvoreno vrijeme je dano za 10 ml ljepila na sobnoj temperaturi. Ukoliko su upotrijebljene veće količine, vrijeme sušenja će biti kraće kao i otvoreno vrijeme. Temperature ispod 16 Celzijeva stupnja će produžiti vrijeme sušenja, dok na temperaturama ispod +5 Celzijeva stupnja reakcija se neće razviti.

WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.vijci.com vijci@vijci.com