

# Plast-o-Seal®



trajno plastično univerzalno brtvilo  
bez otapala bez neugodnog mirisa omogućuje neposredno sklapanje

## Tehnički podaci

Aplikacija	univerzalno brtvilo
Osobina	trajno plastično
Boja	plava (fluorescentno)
Viskoznost Brookfield na 25°C	950.000 do 1.650.000 mPa·s
Maksimalana zračnost	0,10 mm (bez brtve)
Otpornost na temperature	-50 do +200 °C kratko do 250 °C

## Predobrada podloge

Kako bi se osiguralo savršeno vezivanje materijala, površine moraju biti čiste i suhe (Cleaner S i li Čistač površine). Najveća čvrstoća može se postići ukoliko se površine koje se spajaju nabruse. Lagano masne površine u pravilu ne smetaju vezivanju.

## Obrada

Na niskim temperaturama, zagrijati Plast-o-Seal do + 20 ° C prije nanošenja. Aplikirati Plast-o-Seal na jednoj površini. Odsustvo otapala omogućuje neposredna montažu. Učinak brtvljenja je neposredan.

## Skladištenje



24 mjeseca na sobnoj temperaturi (+20°C).

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

## Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



WEICON GmbH & Co.KG  
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

VIJCI KRANJEC  
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)