

WEICON RK-7100 brzосуšeće građevinsko ljepilo



Priprema podloge

Kako bi se osiguralo savršeno vezivanja materijala, površine moraju biti čiste i suhe (Cleaner S i li Čistač plastike). Najveća čvrstoća može se postići ukoliko se površine koje se spajaju nabruse. Neke plastike, pogotovo poliamid, teflon, itd, mogu se spojiti samo ukoliko se njihova površina prije tretira raznim tehnikama kako bi se površina nabrusila

Obrada

Weicon Easy-Mix proizvodi se mogu koristiti direktno iz 2 spremnika uz pomoć dodatnog miksera koji je uključen u pakiranju. Otklonite 5cm dozirne kuglice. Nanesite samo na jednu od podloga koje ljepite.

Za veće količine, vrijeme sušenja će biti brže. Više okolinske temperature također znače brže sušenje. Temperature ispod 16°C će usporiti proces sušenja izrazito puno dok temperature ispod 5°C smjesa neće biti efektivna

Primjena

Snažno ljepilo, visoka viskoznozt


Ovo ljepilo je najbolje koristiti za razne materijale poput plastike, metala drva ili keramike. Za ljepljenje navedenih materijala međusobno.

Tehnički podaci

Sadržaj	Metil metakrilat,
Omjer mješavine	1:1
Boja nakon sušenja	kremasto bijelo, mliječno
Specifična težina ljepila	0,98-1,02 g/cm ³
Otvoreno vrijeme na +20°C	5 min
Viskoznozt mješavine	40.000 do 60.000 mPa.s
Snaga rukovanja (35%snage/+20°C) poslije	25 min
mehaničko opterećenje (50%snage/+20°C)poslije	60 min
Finalna snaga (100%snage/+20°C) poslije	12 h
Premostiva praznina	0,1 - 5,0 mm
Čelik	23 N/mm ²
Aluminij	24 N/mm ²
Rigidni PVC	21 N/mm ²
Inox	15 N/mm ²
PMMA	23 N/mm ²
GRP	8 N/mm ²
Prosječni E-modul	1.400-1.700 N/mm ²
Shore hardness	75
Temperaturna otpornost	-55 do +125°C

Skladištenje

12 mjeseci na sobnoj temperaturi (+23°C i 50% relativne vlažnosti)



Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su date bez ikakve obveze.



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr