

## Aluminij A-400 sprej



## najveći sjaj

WEICON Aluminij A-400 ima najveći sjaj te je otporan na gotovo sve kiseline, te vremenske uvijete. Sadrži pigmente aluminija u iznosu od 99,5%.

Aluminij A-400 sprej pruža visoku zaštitu od korozije za sve metalne površine.

WEICON Aluminij A-400 sprej može se koristiti u izradi i zaštiti ventilacije i klime, raznih cijevi, hobija, igračka te u mnogim drugim aplikacijama.

## Tehnički podaci

Boja	sjajni aluminij
Aplikacija	vanjska i unutarnja
Sredstvo spajanja	uglikovodične smole
Pigment	listići aluminija
Postotak metala u suhoj tvari	oko 99,5 % Al
Sadržaj	400 ml
Specifična težina	0,8 - 0,9 g/cm <sup>3</sup>
Preporučeni primer	Cink sprej
Temperatura procesa	+5 do +35 °C
Potrošnja kod 1,5 križnog nanosa	otprilike 120 ml/m <sup>2</sup>
Debljina sloja kod 1,5 križnog nanos	otprilike 10-15 µm
Suho na dodir nakon	10 min
Potpuno suho nakon	4 sata
Obojivo nakon	ne boji se
Otporno na ogrebotine	ne
Cross cutting DIN 53151/ISO 2409	Gt 0 do Gt 1
Slani test ISO 9227	---
Test na savijanje DIN EN ISO 1519	nema pucanja
Dodatni zaštitni sloj	nije potreban

WEICON GmbH & Co.KG  
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

## Tehnički podaci

Otpornost na temperature -50 do +800 °C

Skladištenje 24 mjeseci

## Predobrada površine

Očistiti površinu sa WEICON Cleaner S.

## Obrada

Dobro protresti bocu prije upotrebe, čak i do 2 minute. Aplicirati ujednačeno i u križ na sobnoj temperaturi (app. +20 °C) sa udaljenosti 25 cm od površine. Suho na dodir nakon 15 tak minuta, a kompletno stvrdnjava nakon 10 do 12 sati.

## Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

## Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



VIJCI KRANJEC  
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)