

Bakar sprej



visoka čistoća, efektivan

WEICON Bakar sprej je visoko kvalitetan, otporan na vremenske uvijete sa izrazitom snagom i visokim postotkom bakra.

Bakar sprej efektivno štiti sve metale za unutarnju i vanjsku upotrebu. Sprej se može upotrijebiti gotovo svugdje.

Tehnički podaci

Boja	bakar-metalik, mat
Aplikacija	vanjska i unutarnja
Sredstvo spajanja	epoksidna smola
Pigment	99,9 % bakar
Postotak metala u suhoj tvari	50 %
Sadržaj	400 ml
Specifična težina	0,9 - 1,0 g/cm ³
Preporučeni primer	Cink sprej
Temperatura procesa	+5 do +35 °C, optimum do +25 °C
Potrošnja kod 1,5 križnog nanosa	otprilike 120 ml/m ²
Debljina sloja kod 1,5 križnog nanosa	otprilike 20-30 µm
Suho na dodir nakon	10 min
otpuno suho nakon	4-6 sata
Obojivo nakon	4-6 sata
Otporno na ogrebotine	da
Cross cutting DIN 53151/ISO 2409	Gt 0 do Gt 1
Slani test ISO 9227	---
Test na savijanje DIN EN ISO 1519	nema pucanja
Dodatni zaštitni sloj	nije potreban

Tehnički podaci

Otpornost na temperature -50 do +300 °C

Skladištenje 24 mjeseci

Predobrada površine

Očistiti površinu sa WEICON Cleaner S.

Obrada

Dobro protresti bocu prije upotrebe, čak i do 2 minute. Aplicirati ujednačeno i u križ na sobnoj temperaturi (app. +20 °C) sa udaljenosti 25 cm od površine. Suho na dodir nakon 15 tak minuta, a kompletno stvrdnjava nakon 10 do 12 sati.

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati suncu i temperaturama višim od +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr