

AL-F



univerzalni proizvod

WEICON AL-F je prikladna za kotrljajuće ležajeve, klizne ležajeve, spojnice, vretena, gibljivim klinom osovine i linerane sustave za navođenje za sve brzine.

WEICON AL-H posjeduje odobrenje za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Obrada

Aplicirajte AL-F jednako.

Sklađištenje

Držite u originalnoj ambalaži na tamnom, hladnom i prozračenom mjestu 24 mjeseca na sobnoj temperaturi (+20°C).

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



Tehnički podaci

| | |
|---|--------------------------------|
| DIN 51502 | KLF 2K -30 |
| 51818 | NGLI-klasa 2 |
| Baza | litijski spun / mineralno ulje |
| VKA-Test (DIN 51350) opterećenje | 3600 N |
| VKA-Test (DIN 51350) opt. robom | 3400 N |
| VKA-Test (DIN 51350) sp.(1 Min/10) | 0,8 mm |
| Brzina | 350 000 |
| Penetracija (DIN ISO 2137) | 280 + 15 1/10 mm |
| Otpornost na vodu (DIN 51807) | 1 - 90 |
| Otpornost na temperature | -30 do +120 °C |
| Drop point IP 396) | >190 °C |
| Kinematička viskoznost DIN 51 562 | oko 100 mm ² /s |
| Kinematička viskoznost DIN 51 562 + 100°C | oko 9 mm ² /s |
| Boja | bijela |
| EMCOR korozivni test (DIN 51 802) | 1 / 1 |
| Gustoća pri +20°C (DIN 51757) | 0,90 g/cm ³ |
| Odgovara | NSF-H 2, LMBG sekcija 31 i 5 |
| Sklađištenje | 24 mjeseca |

Predobrada podloge

Čista površina.



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr