

# AL-W



## specijalna mast/lubrikant za podvodnu aplikaciju

AL-W je visokokvalitetna mast/lubrikant koja štiti od korozije te koja se može aplicirati i pod vodom. WEICON AL-W pruža efektivnu zaštitu od agresivnih tekućina kao što je slana voda, npr. u lukama.

WEICON AL-F je prikladna za kotrljajuće ležajeve, klizne ležajeve, spojnice, vretena, gibljivim klinom osovine i linerane sustave za navođenje za sve brzine.

## Tehnički podaci

DIN 51502	KLF 2K -30
51818	NGLI-klasa 2
Baza	spec. kalciji spun / mineralno ulje
VKA-Test (DIN 51350) opterećenje	3400 N
VKA-Test (DIN 51350) opt. robom	3200 N
VKA-Test (DIN 51350) sp.(1 Min/10)	0,7 mm
Brzina	350 000
Penetracija (DIN ISO 2137)	285-315 1/10 mm
Otpornost na vodu (DIN 51807)	0 - 40
Otpornost na temperature	-25 do +80 °C
Drop point IP 396)	>100 °C
Kinematička viskoznost DIN 51 562	oko 100 mm <sup>2</sup> /s
Kinematička viskoznost DIN 51 562 + 100°C	oko 9 mm <sup>2</sup> /s
Penetracija (DIN ISO 2137)	285-315 1/10 mm
EMCOR korozivni test (DIN 51 802)	0 / 0
Gustoća pri +20°C (DIN 51757)	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Odgovara	Federal German Armed Forces TL 9150-0066, NATO specifikacija G-460
Skladištenje	24 mjeseca

## Predobrada podloge

Čista površina.

WEICON GmbH & Co.KG  
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

## Obrada

Aplicirajte AL-W jednako.

## Skladištenje

Držite u originalnoj ambalaži na tamnom, hladnom i prozračenom mjestu 24 mjeseca na sobnoj temperaturi (+20°C).

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

## Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



VIJCI KRANJEC  
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
 10000 Zagreb  
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
 Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)