

GMK 2410



trajno elastično otporno na vlagu

GMK je lijepilo na osnovi polikloroprena (CR) za izrazitu snagu, premazivanje čitavih površina i fleksibilnih povezivanja:

- gume i gume
- gume i metala

WEICON GMK 2140 lijepi pjenaste gume (npr. neoprnska) kožu, filc, izolacijski materijal, tekstil, drvo i gotovo sve plastike.

GMK 2410 nije pogodan za materijale kao što je poliester, polietilen, polipropilen, PVC, PVC pijene i umjetna koža. Ovaj proizvod može se primijeniti u mnogim drugim industrijskim primjenama.

Tehnički podaci

Baza	polikloropren (CR)
Gustoća	0,93 g/cm ³
Viskoznost	2.400 mPa.s
Boja	žutkasto smeđa
Potrošnja	250 - 350 g/m ²
Vrijeme isparavanja	5 - 10 min.
Vrijeme vezivanja nakon kontakta	10 min.
Finalna snaga nakon	24 sata
Otpornost na temperaturu	-40 to +80, kratko do +100 °C
Temperatura nanošenja	+15 do +35 °C
Prosječna smična snaga	
Pocinčani čelik / EPDM	0,16 N/mm ²
Pocinčani čelik / pocinčani čelik	1,60 N/mm ²
Pocinčani čelik / SBR	0,54 N/mm ²
Pocinčani čelik / NBR	0,57 N/mm ²

Predobrada podloge

Dijelovi koji se spajaju moraju biti čisti i odmašćeni, bez prašine (WEICON Cleaner S). Nabrušena površina povećava snagu vezivanja.

Obrada

Dobro premiješajte proizvod prije aplikacije, a zatim ravnomjerno nanesite tanak sloj preko cijele površine koja će se spajati sa kistom. Dva ili tri sloja biti će potrebna ovisno o materijalu i aplikaciji. Ovisno o aplikaciji, vlazi i debljini sloja, isparavanje traje od 5-15 minuta.

Na isparenim površinama (npr. filc) potrebno je nanijeti dodatni sloj. Kada su površine suhe, ali još ljepljive (test sa prstom) dijelovi se moraju spojiti i primijeniti snažan pritisak. Ukoliko se slučajno vrijeme isparavanja prekorači, lijepilo se mora ponovno nanijeti. Ne osušeno lijepilo koje je višak može se odstraniti sa WEICON Čistačem površine.

Skладиštenje

Ne otvoreno, na sobnoj temperaturi na suhom i tamnom mjestu, 12 mjeseci.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



WEICON GmbH & Co.KG
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
 Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr