

AL-M



**snažno prijanjanje
 otpornost na velike pritiske
 sa MoS2**

WEICON AL-M je prikladna za kotrljajuće ležajeve, klizne ležajeve, spojnice, vretena, gibljivim klinom osovine i linerane sustave za navođenje za sve brzine. Smanjuje trošenje i škripu.

Obrada

Aplicirajte AL-M jednako.

Skладиštenje

Držite u originalnoj ambalaži na tamnom, hladnom i prozračenom mjestu 24 mjeseca na sobnoj temperaturi (+20°C).

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



Tehnički podaci

DIN 51502	KF 2 K-20
51818	NGLI-klasa 2
Baza	Li/Ca spun / MoS2 / mineralno ulje
VKA-Test (DIN 51350) opterećenje	3200 N
VKA-Test (DIN 51350) opt. robom	3000 N
VKA-Test (DIN 51350) sp.(1 Min/10)	0,5 mm
Brzina	250 000
Penetracija (DIN ISO 2137)	265-295 1/10 mm
Otpornost na vodu (DIN 51807)	0 - 90
Otpornost na temperature	-20 do +120 °C
Drop point IP 396)	>170 °C
Kinematička viskoznost DIN 51 562	oko 185 mm ² /s
Kinematička viskoznost DIN 51 562 + 100°C	oko 14mm ² /s
Boja	crna
EMCOR korozivni test (DIN 51 802)	0 / 0
Gustoća pri +20°C (DIN 51757)	0,92 g/cm ³
Skладиštenje	24 mjeseca

Predobrada podloge

Čista površina.



WEICON GmbH & Co.KG
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
 Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr