

## AL-H



otpornost na visoke temperature  
NSF odobrenje  
bez mirisa i okusa

WEICON AL-H je prikladna za kotrljajuće ležajeve, klizne ležajeve, spojnice, vretena, gibljivim klinom osovine i linerane sustave za navođenje za sve brzine.

WEICON AL-H posjeduje odobrenje za upotrebu u prehrambenoj industriji.

## Tehnički podaci

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| DIN 51502                                  | KPHC 1P -40                    |
| 51818                                      | NGLI-klasa 1                   |
| Baza                                       | spec. Al spun / mineralno ulje |
| VKA-Test (DIN 51350) opterećenje           | 1800 N                         |
| VKA-Test (DIN 51350) opt. robom            | 1700 N                         |
| VKA-Test (DIN 51350) sp.(1 Min/10)         | 0,6 mm                         |
| Brzina                                     | 400 000                        |
| Penetracija (DIN ISO 2137)                 | 310-340 1/10 mm                |
| Otpornost na vodu (DIN 51807)              | 0 - 90                         |
| Otpornost na temperature                   | -40 do +160 °C                 |
| Drop point IP 396)                         | >200 °C                        |
| Kinematička viskoznost DIN 51 562          | oko 400 mm <sup>2</sup> /s     |
| Kinematička viskoznost DIN 51 562 + 100 °C | oko 40 mm <sup>2</sup> /s      |
| Boja                                       | žučkasta                       |
| EMCOR korozivni test (DIN 51 802)          | 1 / 1                          |
| Gustoća pri +20°C (DIN 51757)              | 0,93 g/cm <sup>3</sup>         |
| Odgovara                                   | NSF-H 1, LMBG sekcija 31 i 21  |
| Skладиštenje                               | 24 mjeseca                     |

## Predobrada podloge

Čista površina.

## Obrada

Aplicirajte AL-H jednako.

## Skладиštenje

Držite u originalnoj ambalaži na tamnom, hladnom i prozračenom mjestu 24 mjeseca na sobnoj temperaturi (+20°C).

## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

## Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



WEICON GmbH & Co.KG  
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

VIJCI KRANJEC  
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)