

# WEICON RK-7000 brzосуšeće građevinsko ljepilo



## Priprema podloge

Kako bi se osiguralo savršeno vezivanja materijala, površine moraju biti čiste i suhe (Cleaner S i li Čistač plastike). Najveća čvrstoća može se postići ukoliko se površine koje se spajaju nabruse. Neke plastike, pogotovo poliamid, teflon, itd, mogu se spojiti samo ukoliko se njihova površina prije tretira raznim tehnikama kako bi se površina nabrusila

## Obrada

Weicon Easy-Mix proizvodi se mogu koristiti direktno iz 2 spremnika uz pomoć dodatnog miksera koji je uključen u pakiranju. Otklonite 5cm dozirne kuglice. Nanesite samo na jednu od podloga koje ljepite.

Za veće količine, vrijeme sušenja će biti brže. Više okolinske temperature također znače brže sušenje. Temperature ispod 16°C će usporiti proces sušenja izrazito puno dok temperature ispod 5°C smjesa neće biti efektivna

## Skladištenje

12 mjeseci na sobnoj temperaturi (+23°C i 50% relativne vlažnosti)



## Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su date bez ikakve obveze.



## Primjena

Snažno ljepilo, visoka viskoznost

Ovo ljepilo je najbolje koristiti za razne materijale poput plastike, metala drva ili keramike. Za ljepljenje navedenih materijala međusobno.

## Tehnički podaci

Sadržaj	Metil metakrilat,
Omjer mješavine	1:1
Boja nakon sušenja	kremasto bijelo, mliječno
Specifična težina ljepila	0,98-1,02 g/cm <sup>3</sup>
Otvoreno vrijeme na +20°C	15 min
Viskozno mješavine	40.000 do 60.000 mPa.s
Snaga rukovanja (35%snage/+20°C) poslije	40 min
mehaničko opterećenje (50%snage/+20°C)poslije	60 min
Finalna snaga (100%snage/+20°C) poslije	12 h
Premostiva praznina	0,1 - 5,0 mm
Čelik	19 N/mm <sup>2</sup>
Aluminij	21 N/mm <sup>2</sup>
Rigidni PVC	17 N/mm <sup>2</sup>
Inox	17 N/mm <sup>2</sup>
PMMA	18 N/mm <sup>2</sup>
GRP	9 N/mm <sup>2</sup>
Prosječni E-modul	1.400-1.700 N/mm <sup>2</sup>
Shore hardness	70
Temperaturna otpornost	-55 do +125°C

WEICON GmbH & Co.KG  
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster  
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster  
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
[www.weicon.de](http://www.weicon.de) [info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

VIJCI KRANJEC  
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3  
 10000 Zagreb  
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275  
 Fax + 385 1 3013 124

[www.weicon.hr](http://www.weicon.hr) [info@weicon.hr](mailto:info@weicon.hr)