

Flex 310 M® 2 K



brzo sušenje

Flex 310 M® 2 K ljeplivo, brtvilo je vrlo snažno, ne korozivno, brusivo, prebojivo i otporno na vrijeme, UV zrake, slatku i slanu vodu te ne sadrži otapala, izocijate i silikona.

Flex 310 M® 2 K je snažno dvo komponentno hibridno ljeplivo na hibridnoj polimer bazi koje omogućuje spajanje većih površina i popunjavanje zračnosti do 10 mm. Pogodno je za spajanje gotovo svih površina kao što su metali i plastike.

Flex 310 M® 2 K može se upotrijebiti u metalnoj konstrukciji, izradi spremnika, prehrambenoj industriji, u kuhinji i sanitarnim instalacijama, ventilaciji i klimatiziranim sustavima te u svim područjima gdje silikoni ili proizvodi koji sadržavaju silikone nisu poželjni.

Tehnički podaci

Baza	2 K hibridno polimer
Gustoća	1,40 g/cm ³
Viskoznost	srednje gusto
Otvoreno vrijeme +23°C i 50% rel.vl	otprilike 5 min.
Radno vrijeme	otprilike 10 min.
Opteretiti nakon	otprilike 60 min
Sušenje	kemijska polimerizacija
Promijena volumena (DIN 52451)	otprilike -1 %
Maksimalna zračnost (okomita)	10 mm
Volumen promjena (DIN 52451)	povećava %
Maksimalna zračnost (dubina)	10 mm
Maksimalna zračnost (širina)	-- mm
Shore A (DIN 53505/ASTM D 2240)	40
Elastičnost DIN 53504/ASTM D 412	350 %
Čvrstoća samog ljepliva	2,2 N/mm ²
Prosječna vlačna čvrstoća DIN 53283 / ASTM	1,3 N/mm ²
Otpornost na temperature	-40 to +90°C
Građevinska kategorija (DIN 4102)	B 2

Predobrada podloge

Površine moraju biti čiste i odmašćene. Površine zaprljane sa, npr uljem, prašinom i prljavštinom, mogu se očistiti sa WEICON Čistačem površine. Za jako zaprljane metalne površine, preporučujemo WEICON Cleaner S. WEICON Sealant and Adhesive Remover je pogodan za uklanjanje stare boje ili ostatke ljepliva.

Većina materijala mogu se lijepiti bez upotreba prajmera. Za neke materijale ili izuzetne situacije preporučamo upotrebu prajmera kako bi lijepljenje bilo jače. Detaljnije informacije možete pronaći na našim stranicama. Također preporučamo da se površina nabrusi ili pjeskari kako bi se dobila veća površina za lijepljenje.

Obrada

Specijalna kartuša sa uključenim statičkim mješaćem može se upotrijebiti sa normalnim pištoljem za kartušu. Iako preporučujemo profesionalni pištolj kao što je naš art. No. 13250002. Odbacite prvih 5-8 cm. Ljepilo se može primjeniti samo na jednu površinu koja se spaja.

Skladištenje

Ne otvoreno, na sobnoj temperaturi na suhom i tamnom mjestu, 9-12 mjeseci.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr