

Ljepilo u spreju za papir



Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište)



Izaberite materijal i možemo početi!

Pravo LJEPILO u klistu!

transparentno

WEICON Ljepilo u spreju za papir je specijalno napravljeno za dijelove koji bi se nakon nekog vremena odvojili. Bezbojan je, ne curi, ne rastapa boje te ne savija papir čak i kada je papir tanak. Spojevi su odvojivi kada je sprej apliciran sam na jednu stranu.

WEICON Ljepilo u spreju za papir može lijepiti postere, slike, ukrase, crteže itd.

Tehnički podaci

Baza	sintetička guma
Temperatura procesa	-10 do +30 °C
Vrijeme isparavanja	5 do 15 minuta
vrijeme spajanja	max 60 min
Otpornost na temperature	-20 do +65 °C
Skladištenje (minimum)	24 mjeseca
Moguće prekriti	otprilike 13 m ²

Obrada

1. Protresti prije upotrebe. Površina mora biti suha, čista i bez masti. Aplicirati sprej na udaljenosti od 15 do 30 cm udaljenosti. Sa upijajućim materijalima sprej bi se morao aplicirati na obje površine.
2. Ovisno o karakteristikama površine i temperaturi, sprej neka se osuši (oko 10 min) dok lijepilo više nije ljepljivo.
3. Pozicionirati dijelove i spojiti ih sa snažnim pritiskom.

Skladištenje

Boca pod pritiskom: ne izlagati Suncu i temperaturama višim +50°C.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.



WEICON GmbH & Co.KG
 (Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
 P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
 Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
 Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
 10000 Zagreb
 Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
 Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr